

# TH-730

## TH-天和浸润剂系列

天和 TH-730 为自交联型聚醋酸乙烯乳液，成品为乳白色细腻乳液；成膜后为坚韧、硬度高、分子量高的干爽膜，在苯乙烯中慢溶。能赋予无捻粗纱的良好硬挺性及树脂渗透性

用途：SMC 及 BMC 用纱浸润剂

成膜剂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		乳白色细腻乳液	
固体含量	%	33-37	企业内部质量稳定性控制标准
粘度 25°C	mPa.S	2500-6000	GB7193
PH value	%	3-7	GB8325

备注：固体含量测试程序：150°C\*0.5H；

25°C粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

### 包装与贮存

天和 TH-730 的包装为净重 150KG 塑料桶，在 5-35°C 下储存期为六个月，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。